

SikaRapid®

Malta pronta a presa rapida

Indicazioni generali

Descrizione

SikaRapid® è una malta pronta a presa rapida costituita da una miscela di leganti e inerti selezionati, caratterizzata da uno sviluppo immediato di elevate resistenze.

Campi di impiego

SikaRapid è una malta pronta all'uso specifica per realizzare tutti quegli interventi in cui sia necessaria una presa rapida, quali ad esempio:

- posa di chiusini, grate, tombini
- fissaggio di zanche, tasselli, mensole, tubazioni
- installazione di porte blindate e serramenti
- ancoraggio di pali, grate, ringhiere

Vantaggi

- Presa in pochi minuti
- pratica confezione idonea anche per piccoli interventi
- ottima presa anche in presenza di umidità
- sovraverniciabile dopo l'indurimento
- forte adesione sui metalli.

Caratteristiche

Descrizione

malta pronta a presa rapida

Colore

grigio cemento

Confezione

imballi predosati da 25 kg

Conservazione

negli imballi originali ben chiusi, con tutti gli accorgimenti normalmente adottati per i prodotti cementizi: 12 mesi.

Dati tecnici

Resistenze

a compressione

stagionatura 1 h: > 2,5 N/mm²
stagionatura 2 h: > 3 N/mm²
stagionatura 4 h: > 7 N/mm²
stagionatura 28 gg.: > 35 N/mm²

Prove effettuate a 20°C e con miscele impastate con rapporto a/p = 18%

Tempo di presa (Ago VICAT)

Inizio presa: 3,40
Fine presa: 4,30



Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Preparazione del sottofondo

Rimuovere le parti in distacco sino ad ottenere un sottofondo sano e resistente, allargando la sede dell'inghisaggio verso il fondo a coda di rondine onde rendere più sicuro l'ancoraggio.

Eliminare la polvere e bagnare a rifiuto, facendo attenzione che sulla superficie non resti velo d'acqua.

Preparazione del prodotto

Miscelare SikaRapid con acqua in funzione della consistenza desiderata.

Impastare esclusivamente il quantitativo di malta che può essere applicato in 1-3 minuti, in quanto oltre tale termine inizia la presa che non deve essere compromessa re-idratando o ri-miscelando il prodotto.

Applicazione del prodotto

SikaRapid va applicato a cazzuola e pressato fino al completo riempimento del volume dell'inghisaggio avendo cura di compattare bene la malta nelle zone immediatamente adiacenti all'oggetto da fissare.

Per il riempimento di volumi di inghisaggio di notevole entità il prodotto potrà essere caricato aggiungendo il 25-50% in peso di ghiaietto asciutto di pezzatura 3-8 mm.

In questo caso i tempi di inizio presa si allungano.

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5°C.

Pulire gli attrezzi al più presto con acqua quando il materiale è ancora fresco.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =