

Sika® ViscoCrete®-24 Plus (VP)

Additivo superfluidificante a base di polimeri di nuova generazione modificati per calcestruzzi

Indicazioni generali

Descrizione

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) è un additivo a base di polimeri di nuova generazione modificati esente da cloruri, la cui azione consente il confezionamento di miscele cementizie caratterizzate da alte prestazioni e da moderato mantenimento della fluidità.

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) si presenta sotto forma di liquido perfettamente solubile nell'acqua d'impasto e inoffensivo nei confronti delle armature metalliche, conforme alle norme UNI EN 934-2.

Campi di impiego

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) è particolarmente indicato per:

- produzione di calcestruzzo preconfezionato, trasportato in autobetoniera
- produzione di calcestruzzo prefabbricato e a piè d'opera.

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) garantisce l'ottimizzazione della produzione del calcestruzzo, in particolare per gli aspetti relativi alla sua durabilità e all'alta resistenza meccanica. Grazie alla riduzione del rapporto A/C e al migliore rapporto aggregato/cemento, Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) consente una forte riduzione del ritiro igrometrico e della deformazione viscosa.

Vantaggi

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) è il componente essenziale per la produzione di calcestruzzi ad elevata fluidità identificabile nelle classi di consistenza S4 - S5 (UNI EN 206-1 2006) con basso rapporto a/c $\leq 0,55$.

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) è la soluzione ideale per eliminare i rischi di negative aggiunte d'acqua in cantiere, influenzando sullo sviluppo delle resistenze meccaniche del conglomerato indurito, anche alle brevi stagionature e in climi freddi.

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) è indicato, per la sua flessibilità di dosaggio e l'elevato potere di riduzione dell'acqua, per la produzione dei conglomerati cementizi rispondenti alle prescrizioni della EN 206-1 2006, in relazione alla limitazione del rapporto a/c massimo per classe di esposizione.

Il prodotto conferisce inoltre particolari caratteristiche di omogeneità e di coesione della miscela, utili per evitare o limitare il rischio della segregazione e per migliorare il faccia a vista del calcestruzzo e la sua pompabilità.

Caratteristiche

Descrizione

Superfluidificante a base di polimeri di nuova generazione

Forma, colore

Liquida, bruno

Confezioni

cupac da kg 25
fusti da kg 220, cisterne da kg 1100
sfuso

Conservazione

negli imballi originali ben chiusi, protetti dall'azione dei raggi solari e dal gelo con temperature comprese tra +5° e +35°C: 12 mesi



Dati tecnici**Peso specifico**

1,076 ± 0,005 kg/L

Dosaggio raccomandato

0,6-1,2% - Per dosaggi superiori a 1,2% consultare la Sede

Contenuto di solidi

24,5 % ± 1%

Valore di pH

5 ± 1

Condizioni di applicazione**Modalità di impiego**

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) può essere aggiunto contemporaneamente all'acqua d'impasto; per un migliore effetto sul mantenimento della fluidità del calcestruzzo nel tempo è preferibile l'aggiunta del prodotto a impasto di calcestruzzo idratato, avendo l'avvertenza di mescolare per almeno 5' dopo l'additivazione.

Compatibilità

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) è compatibile con tutti i cementi rispondenti alla UNI EN 197-1 e non dimostra effetti di negativo e non desiderato inglobamento di aria nel calcestruzzo.

Sika® ViscoCrete® 24 Plus (VP) è compatibile con tutta la gamma degli additivi e aggiunte di tipo II della Sika Italia S.p.A., in particolare :

- Sika Control 40 - additivo antiritiro
- SikaAer® - aeranti
- SikaFume®, Sikacrete® W-I - aggiuntivi a reazione pozzolanica
- SikaRapid® 2 - acceleranti di indurimento ad alta prestazione
- Sigunite® L e L22 - acceleranti di presa alcalini per il calcestruzzo proiettato
- Sigunite® 49AF e 50AF - acceleranti di presa privi di alcali per il calcestruzzo proiettato
- Sika®Visco i-100 - omogeneizzante per calcestruzzo
- Sika®Lightcrete i-500 - schiumogeno per calcestruzzi leggeri
- FerroGard 901 - additivo inibitore di corrosione

Misure di sicurezza**Precauzioni**

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



EN 934-2
1305-CPD-0166

**Sika Italia S.p.A**

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =