

Sika® ViscoCrete® 5390-I (VP)

Additivo superfluidificante a base di esteri polistearici modificati per calcestruzzi ad alta resistenza iniziale

Indicazioni generali

Descrizione

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) è un additivo a base di esteri polistearici modificati esente da formaldeide e da cloruri, la cui azione consente il confezionamento di miscele cementizie caratterizzate da altissime prestazioni e da prolungato mantenimento della fluidità.

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) si presenta sotto forma di liquido perfettamente solubile nell'acqua d'impasto è inoffensivo nei confronti delle armature metalliche, conforme alle norme UNI EN 934-2.

Campi d'impiego

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) è particolarmente indicato per :

- produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo
- produzione di calcestruzzo prodotto a piè d'opera.

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) garantisce l'ottimizzazione della produzione del calcestruzzo, in particolare per gli aspetti relativi alla sua durabilità e all'alta resistenza meccanica. Grazie alla riduzione del rapporto A/C e al migliore rapporto aggregato/cemento, Sika ViscoCrete 5390-I (VP) consente una forte riduzione del ritiro plastico.

Vantaggi

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) è il componente essenziale per la produzione di calcestruzzi ad elevata fluidità identificabile nella classe di consistenza S5 (UNI EN 206-1/2006) con basso rapporto A/C $\leq 0,40$, pur mantenendo a lungo la fluidità dell'impasto Sika ViscoCrete 5390-I (VP) è un additivo idoneo per la produzione del calcestruzzo autocompattante (S.C.C.), è particolarmente indicato nella prefabbricazione in quanto consente lo sviluppo rapido delle resistenze meccaniche del conglomerato indurito.

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) risulta idoneo, per la sua flessibilità di dosaggio e l'elevato potere di riduzione dell'acqua, la produzione dei conglomerati cementizi rispondenti alle prescrizioni della EN 206-1 2006, in relazione alla limitazione del rapporto A/C massimo per classe di esposizione.

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) è particolarmente idoneo per la produzione di calcestruzzi A.R. (Alta Resistenza) e A.P. (Alta Prestazione), come specificato dalle recenti Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale.

Test

Consultare il nostro Ufficio Tecnico

Caratteristiche

Descrizione

Superfluidificante iper-attivo liquido per il confezionamento di boiacche, malte e calcestruzzi ad elevate prestazioni.

Forma, colore

liquida, ambrato

Confezioni

cupac da kg 25
fusti da kg 220
sfuso

Conservazione

negli imballi originali ben chiusi, protetti dall'azione dei raggi solari e dal gelo con temperature comprese tra +5° e +35°C: 12 mesi





Dati tecnici

Dosaggio

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) è un additivo estremamente versatile, per cui viene utilizzato in ragione di 0,5-1,2 kg di prodotto per ogni 100 kg di legante; dosaggi diversi possono essere utilizzati in funzione delle specifiche esigenze prestazionali. Dosaggio raccomandato: 0,5 - 1,2%

Peso specifico

1,07 ± 0,01 kg/L

Contenuto di solidi

34% ± 1

Valore di pH

4,0 circa

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) può essere aggiunto contemporaneamente all'acqua d'impasto; per un migliore effetto sul mantenimento della fluidità del calcestruzzo nel tempo è preferibile l'aggiunta del prodotto a impasto di calcestruzzo idratato, avendo l'avvertenza di mescolare ulteriormente la miscela per alcuni minuti.

Compatibilità

Sika ViscoCrete 5390-I è compatibile con tutti i cementi rispondenti alla UNI EN 197 e non dimostra effetti di negativo e non desiderato inglobamento di aria nel calcestruzzo.

Sika ViscoCrete 5390-I (VP) è compatibile con tutta la gamma degli additivi e aggiunte di tipo II della Sika Italia S.p.A., in particolare :

- SikaAer o Fro-Be - aeranti
- SikaFume - aggiuntivi a reazione pozzolanica
- SikaVisco i-100 - omogeneizzante per calcestruzzo
- SikaLightcrete i-500 - schiumogeno per calcestruzzi leggeri
- Sika FerroGard 901 - additivo migrante inibitore di corrosione
- SikaControl 40 - additivo antiritiro (S.R.A.)

Nel caso di doppia additivazione si sconsiglia l'abbinamento con prodotti a base di naftalensulfonato in presenza del quale si potrebbe avere una minore efficacia del prodotto. I mescolatori sporchi di naftalensulfonato devono essere ben lavati prima dell'impiego di Sika ViscoCrete 5390-I.(VP)

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



EN 934-2
1305-CPD-0166

Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =