

Scheda Tecnica
Edizione **07/01/2014**
n° identificazione:
02 03 06 01 001 0 000008
SikaCeram® LatexGrout

SikaCeram® LatexGrout

Lattice di resine sintetiche per stucchi cementizi

Descrizione Prodotto

SikaCeram® LatexGrout è un'emulsione acquosa di resine sintetiche e specifici additivi che viene utilizzata al posto dell'acqua di impasto per miscelare gli stucchi della linea **SikaCeram®** (SikaCeram®-SmallGrout - SikaCeram®-MediumGrout, SikaCeram®-LargeGrout, SikaCeram®-CleanGrout) in tutte le situazioni in cui siano richieste alla fuga maggiore compattezza e resistenza e minori porosità e potere assorbente.

Campi di impiego

SikaCeram® LatexGrout può essere utilizzato al posto dell'acqua nei seguenti casi:

- Pavimenti ceramici soggetti ad elevato traffico pedonale
- Rivestimenti ceramici posati su legno
- Rivestimenti ceramici posati in esterno o in piscina
- Pavimenti soggetti a frequenti ed energici lavaggi quali bagni, docce di palestre, centri sportivi, ecc.

Vantaggi

- Aumenta la resistenza meccanica e la compattezza
- Aumenta l'adesione alla piastrella
- Riduce la porosità e l'assorbimento

Caratteristiche

Colori Liquido bianco

Confezioni bottiglia da 1 kg - tanica da 5 kg

Conservazione

12 mesi conservato negli imballi originali integri, in luogo asciutto, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Dati Tecnici

Densità ca. 1,08 kg/L

Ph 7,5

Infiammabilità no

Costruzioni



Dettagli applicativi

Consumo	<i>Prodotto miscelato con</i> SikaCeram [®] -CleanGrout: SikaCeram [®] -SmallGrout: SikaCeram [®] -MediumGrout: SikaCeram [®] -MediumGrout: SikaCeram [®] -LargeGrout:	<i>Quantità di SikaCeram[®]-LatexGrout</i> 1.4 lt per 5 kg 1.75 lt per 5 kg 6.25 lt per 25 kg 1.3 lt per 5 kg 5.5 lt per 25 kg
Modalità di impiego	<p>SikaCeram[®]LatexGrout si deve usare al posto dell'acqua per impastare lo stucco cementizio. Per la quantità di lattice da aggiungere allo stucco, variabile in funzione della finezza della polvere, consultare la relativa tabella. L'impasto deve comunque presentarsi cremoso e facilmente spatolabile. Una volta eseguita la stuccatura non dovranno essere lasciate tracce di stucco e lattice sulla superficie delle piastrelle perché una volta seccate sarebbero molto difficili da pulire e rimuovere.</p> <p>SikaCeram[®]LatexGrout usato al posto dell'acqua d'impasto non altera in alcun modo il colore dello stucco. Si consiglia però di non accostare fughe riempite con prodotto miscelato con acqua a fughe riempite con prodotto miscelato con SikaCeram[®]LatexGrout perché la diversa porosità dei due stucchi induriti evidenzerebbe la differenza di impasto.</p>	
Temperatura dell'ambiente e dei supporti	+5°C min.; +35°C max.	
Impasto		
Pulizia	La pulizia degli attrezzi e delle superfici sporche di residui di prodotto non ancora indurito si effettua con acqua.	
Avvertenze	<ul style="list-style-type: none">■ Non usare per la stuccatura di materiali porosi e assorbenti quali il cotto. In tal caso impastare lo stucco cementizio solo con acqua.■ Non applicare sotto irraggiamento diretto del sole.■ Non utilizzare per sigillare giunti di dilatazione o comunque soggetti a movimento; in tal caso utilizzare prodotti della linea Sikaflex[®] o Sikasil[®].	
Nota dati tecnici	Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su test di laboratorio. Valori di misurazione di cantiere possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.	
Norme di sicurezza	Per informazioni e consigli sulla sicurezza nella manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di dati di sicurezza contenente i dati fisici, tossicologici ed altri sicurezza.	
Note Legali	<p>I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.</p>	

