

Dursiquar N

Premiscelato da applicare a spolvero per la formazione di strati antiusura su pavimenti in calcestruzzo, contenente quarzi selezionati

Indicazioni generali

Descrizione

Dursiquar N è un prodotto premiscelato secco di colore grigio costituito da quarzi italiani con contenuto minimo di silice del 96% ad elevata durezza, in appropriata curva granulometrica e legante cementizio.
Dursiquar N è disponibile anche nella versione colorata rossa ottenuta con aggiunta di selezionati pigmenti inorganici.

Campi d'impiego

Dursiquar N è indicato per la finitura superficiale a spolvero di superfici di pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico medio e intenso, con particolare riferimento a sollecitazioni da attrito radente e volvente.
Dursiquar N può essere utilizzato anche in ambienti esterni quali: piazzali, marciapiedi, rampe, garage, impianti sportivi.
Dursiquar N è quindi particolarmente idoneo per la protezione indurente superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo classificate da A a D (Classificazione delle pavimentazioni in Calcestruzzo a uso industriale - prospetto.2 del Codice di Buona Pratica CON.PAV.I.PER).

Vantaggi

Dursiquar N conferisce alle superfici in calcestruzzo trattate elevate caratteristiche di resistenza all'usura per attrito radente e volvente, determinata dal passaggio di mezzi meccanici su ruote, anche di tipo piena.

Test

Consultare l'Ufficio Tecnico

Caratteristiche

Descrizione

prodotto anidro sotto forma di miscela con diametro massimo dell'aggregato sino a 1,5 mm

Colori, confezioni

grigio in sacchi da 28 kg, rosso in sacchi da 30 kg.

Conservazione

in imballi chiusi al riparo dell'umidità: 12 mesi

Dati tecnici

Dosaggio

da 2 a 6 kg per m² di superficie

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Dursiquar N viene applicato tal quale a semina (spolvero), con il metodo fresco su fresco, sulla superficie della pavimentazione in calcestruzzo a quota piano finito; il prodotto applicato nella quantità richiesta deve essere incorporato con i consueti mezzi, a mano o con frattazzatrice meccanica.

Dursiquar N deve essere utilizzato, in funzione del tipo di sollecitazioni a cui è soggetta la pavimentazione, in ragione di 2-6 kg di prodotto per m² di superficie: Orientativamente il consumo di Dursiquar N è di 2 kg di prodotto per m² e per mm di spessore.



Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =