

Scheda Tecnica
Edizione 26.05.14
Identification no.
02 02 01 01 004 0 000001
SikaGrout® Aggregato

SikaGrout® Aggregato

Inerte siliceo sferoidale naturale

Indicazioni generali

Descrizione Inerte siliceo.

Campi d'impiego Aggregato aggiuntivo per malte cementizie espansive tipo SikaGrout®-312 RFA e SikaGrout®-212.

Vantaggi ■ riduzione del calore di idratazione della malta cementizia e quindi del fenomeno fessurativo.

Caratteristiche

Descrizione Inerte siliceo sferoidale.

Confezione sacchi da kg 25

Durata di stoccaggio Illimitata.

Colore naturale bianco-grigio.

Forma grani Sferoidali naturali.

Dati tecnici

Densità apparente 1,5 kg/L

Densità assoluta 2,65 kg/L

Temperatura minima d'applicazione ed indurimento Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto cementizio.

Perdita al fuoco 0,60%

Durezza 7 scala Mohs.

Punto di fusione 1450°C

pH 7

Perdita in peso Max 2% dopo immersione in HCl al 20% per 1 ora.

Granulometria 6 - 10 mm

Proprietà meccaniche Vedi scheda tecnica del prodotto cementizio

Costruzioni



Condizioni di applicazione

Modalità di impiego Miscelare con la polvere prima di aggiungere l'acqua d'impasto.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Questo prodotto non è soggetto al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni. Di conseguenza non è necessaria una scheda di sicurezza del prodotto per l'utilizzo, il trasporto e l'acquisto. Il prodotto non danneggia l'ambiente se utilizzato come specificato.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
www.sika.it - info@sika.it