

Scheda Tecnica
Edizione 19.01.15
Identification no:
02 03 04 01 001 0 000043

Sika® MiniPack Finishing Mortar

Sika® MiniPack Finishing Mortar

Malta pronta per rivestimenti e rasature protettive a basso spessore

Descrizione Prodotto

Rasatura cementizia superficiale a basso spessore per intonaci traspiranti a base di calce, cemento, cariche minerali silicio/quarzose selezionate di pezzatura massima 0,6 mm, copolimeri di natura organica e additivi specifici, premiscelata a secco.

Campi di impiego

Rasatura sia all'interno sia all'esterno di supporti in calcestruzzo, intonaci cementizi, vecchi rivestimenti plastici, cartongesso, vecchi rivestimenti in mosaico e pareti con residui di collanti cementizi.

Vantaggi

- Monocomponente
- Applicabile anche su vecchi rivestimenti plastici
- Ottima adesione al substrato
- Può essere rivestito con piastrelle o sovraveniciato
- Finitura "a civile" fine
- Basso assorbimento di acqua

Dati del Prodotto

Colore / Forma

Polvere cementizia di colore bianco

Lavorabilità

plastico - tixotropico (spatolabile)

Conservazione

negli imballi originali ben chiusi con tutti gli accorgimenti normalmente adottati per prodotti cementizi e/o base calce: 18 mesi

Confezione

scatole con 4 sacchi predosati in alluminio da 5 kg

Dati tecnici

Acqua occorrente per l'impasto

23-25% sul peso del prodotto: 1,15÷1,25 L per sacco da 5 kg

Dimensione massima dell'inerte

0,6 mm

Massa volumica apparente della polvere

ca. 1,3 kg/L

Durata impasto (pot life)

circa 4 ore a 23°C e U.R. 50%

Proprietà Meccaniche

Resistenza a compressione

a 28 gg

~ 15 MPa

(EN 1015-11)

Adesione al calcestruzzo

a 28 gg

~ 1 MPa

(EN 1015-12)



Condizioni di applicazione

Consumo ca. 1,3 kg di prodotto per m² e per mm di spessore

Spessore applicabile min. 1 mm, max. 4 mm.

Preparazione del substrato

Gli intonaci esistenti dovranno essere puliti accuratamente da parti inconsistenti e da residui di prodotti filmanti ed inumiditi prima dell'applicazione. Bagnare a rifiuto; il supporto deve presentarsi saturo a superficie asciutta.

Preparazione del prodotto

Mescolare il prodotto aggiungendo la quantità di acqua indicata, impiegando un miscelatore ad asse verticale o trapano a bassa velocità (ca. 500 giri/min.). Per piccole quantità il prodotto può essere miscelato a mano.

Applicazione

Stendere il Sika® MiniPack Finishing Mortar in due mani, attendendo circa un'ora tra la prima e la seconda, a spatola in spessori di massimo 4 mm e rifinire a frattazzo di spugna a presa iniziata.

Pulizia degli attrezzi

Pulire tutti gli strumenti e l'attrezzatura con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo per via meccanica.

Note sull'applicazione / Limitazioni

- Non applicare su substrati a base gesso come intonaci a base gesso, blocchi in latergesso;
- Non applicare su substrati soggetti a fenomeni di risalita capillare;
- Non superare gli spessori massimi consigliati;
- Non aggiungere al prodotto altro che acqua;
- Applicare nel range di temperature consigliato, proteggendo il prodotto, durante l'indurimento da pioggia, gelo, irraggiamento solare diretto o forte vento;

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

www.sika.it - info@sika.it