

SikaMur® Finish

Rasatura per intonaci ad alta traspirabilità, esente da cemento

Descrizione Prodotto

Rasatura superficiale a basso spessore per intonaci traspiranti premiscelata a secco, esente da cemento, a base di leganti di calce e inerti silicei di pezzatura massima 0,6 mm.

Campi di impiego

Per la rasatura di intonaci a base cemento e calce/cemento, specifico per la finitura di murature soggette ad umidità risalente trattate con gli intonaci deumidificanti SikaMur® Dry o SikaMur®-1000 SP e per la finitura di intonaci da risanamento tipo Sika® R-I-Z*.

Vantaggi

- elevata traspirabilità
- ottima adesione al sottofondo
- facilmente lavorabile
- ottimamente rifinibile

Dati del prodotto

Aspetto/Colore Polvere bianca

Confezione imballi predosati da 25 kg

Conservazione negli imballi originali ben chiusi con tutti gli accorgimenti normalmente adottati per prodotti cementizi e/o base calce: 12 mesi

Dati tecnici

Lavorabilità plastico - tixotropico (spatolabile)

Dimensione massima dell'inerte 0,6 mm

Densità 1,8 - 1,9 kg/l

Pot life ca. 180 minuti a + 20°C

Condizioni di applicazione

Consumo 1,20 kg di prodotto per m² e per mm di spessore

Preparazione del sottofondo

L'intonaco eseguito con SikaMur® Dry, SikaMur®-1000 SP o Sika® R-I-Z* deve presentarsi rifinito a staggia di legno e inumidito prima dell'applicazione. Gli intonaci esistenti dovranno essere puliti accuratamente da parti inconsistenti e da residui di prodotti filmanti.

Temperatura d'impiego tra +5°C e +30°C.

Istruzioni per l'Applicazione

Preparazione del prodotto

Mescolare il prodotto aggiungendo 7,5-8,25 L d'acqua per ogni sacco da 25 kg, pari al 30-33% in peso, impiegando un miscelatore ad asse verticale o trapano, almeno 10' prima dell'utilizzo.
Il massimo risultato di lavorabilità si ottiene lasciando riposare il prodotto qualche minuto.

Applicazione del prodotto

Stendere il SikaMur® Finish a spatola in spessori di 2-3 mm e rifinire a frattazzo di legno o spugna per non occludere le porosità superficiali.

Avvertenze

Gli intonaci di fondo a base calce-cemento possono essere rifiniti col SikaMur® Finish anche dopo la presa.
Prima della posa di SikaMur® Finish su intonaci di deumidificanti o da risanamento, attendere almeno 15 giorni di maturazione dell'intonaco, per permettere eventuali assestamenti dell'intonaco deumidificante ed evitare il manifestarsi di fenomeni fessurativi sulla rasatura in superficie.
Evitare di rifinire con frattazzo metallico o attrezzi in plastica che occluderebbero le porosità superficiali.
La tinteggiatura va fatta dopo adeguata stagionatura (3 settimane).
Su strutture soggette ad umidità risalente e trattate con il procedimento SikaMur® Dry o SikaMur®-1000 SP + SikaMur® Finish, la verniciatura coprente dovrà avere caratteristiche di elevata traspirabilità e quindi essere a base calce, acrilica o silossanica con prodotti della gamma SikaMur® Color.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borrome (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

www.sika.it - info@sika.it