

Scheda Tecnica
 Edizione 24.03.14
 Identification no.
 02 03 04 01 001 0 000049
 SikaRep® Finish F

SikaRep® Finish F

Rasante a finitura liscia per interni ed esterni.

Descrizione prodotto

Rasatura superficiale cementizia, monocomponente, per interni ed esterni, con finitura liscia di colore bianco o grigio per spessori fino a 4 mm.

Campi di impiego

- Finitura liscia di intonaci di fondo tradizionale o premiscelati a base calce e cemento nuovi o stagionati, sia all'interno che all'esterno;
- Rasatura di regolarizzazione superficiale di pareti e soffitti in calcestruzzo (es.: solai predalles);
- Rasatura di pannelli in cartongesso.

Vantaggi

- Monocomponente
- Ottima lavorabilità
- Ottima capacità adesiva
- Finitura liscia

Dati del prodotto

Aspetto/Colore Polvere cementizia bianca o grigia

Confezione imballi predosati da 20 kg

Conservazione negli imballi originali sigillati e in luoghi asciutti: 12 mesi

Dati tecnici

Diametro massimo aggregato ca. 0,1 mm

Massa volumica apparente della polvere ca. 1000 kg/m³

Acqua di impasto 43 ± 1%

Massa volumica apparente della malta fresca ca. 1730 kg/m³ EN 1015-6

Durata impasto (Pot Life) ca. 2 ore (+20°C - 50% U.R.)

Resistenza a compressione a 28 gg 6,5 MPa EN 1015-11

Spessore minimo consentito ≥ 1 mm

Spessore massimo per per mano ≤ 2 mm



Condizioni di applicazione

Consumo ca. 1,1 kg di prodotto per m² e per mm di spessore

Preparazione del sottofondo La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse.

Temperatura d'impiego tra +5°C e +35°C.

Istruzioni per l'Applicazione

Preparazione del prodotto SikaRep® Finish F si impasta con circa 8,6 lt circa di acqua pulita per sacco da 20 Kg (43 ±1%) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min). poichè una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un attesa di 5 minuti rigirare brevemente il prodotto e cominciate l'applicazione.

Applicazione del prodotto Stendere il prodotto con una spatola di acciaio liscia (americana) avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto. In giornate di sole o con fondi molto assorbenti, questi dovranno essere bagnati a rifiuto con acqua per evitare che il rasante bruci e non aderisca bene. Applicare in due mani con un tempo di attesa tra la 1° e la 2° di circa 1 ora sino ad uno spessore massimo di 2 mm per mano. SikaRep® Finish F viene finito con spatola americana (lamato) e la superficie si presenterà liscia.

Avvertenze

- Non applicare direttamente su intonaci o pannelli in gesso. Su tali tipi di supporto applicare 6 ore prima della posa, il Sika® Primer 11 W.
- Non applicare su supporti in metallo, pavimenti vinilici, legno o ceramica.
- Non applicare su strutture soggette ad umidità da risalita.
- Non applicare spessori superiori ai 4 mm.
- Non utilizzare del prodotto che sta indurendo, aggiungendo dell'acqua per ripristinarne la lavorabilità, ma fare un altro impasto.
- Non aggiungere niente al prodotto che non sia prescritto in questa scheda.

Norme di sicurezza

Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

