

Scheda Tecnica
 Edizione 30.01.14
 Identification no.
 02 03 04 01 001 0 000045
 SikaRep® Finish FP

SikaRep® Finish FP

Rasante cementizio tissotropico a spessore per interni ed esterni.

Descrizione prodotto

Rasatura cementizia, monocomponente, tissotropica, per spessori fino a 10 mm, per interni ed esterni, di colore bianco o grigio, per la preparazione dei sottofondi come intonaci cementizi, malte bastarde, regolarizzazione di superfici di calcestruzzo, blocchi di cemento cellulare*.

* Spessori non superiori a 5 mm e con rete in fibra di vetro.

Marcatura CE

SikaRep® Finish FP soddisfa i requisiti prestazionali relativi alla classe CT-C12-F4 della normativa EN 13813:2002.

Campi di impiego

- Finitura civile di intonaci tradizionali o premiscelati a base calce e cementi nuovi o stagionati, sia all'esterno che in interno;
- Regolarizzazione di pareti in calcestruzzo;
- Rasatura in spessori da 2 a 10 mm prima di procedere con la posa di rivestimenti ceramici

Vantaggi

- Monocomponente
- Ottima lavorabilità
- Ottima capacità adesiva
- Finitura "civile fine"
- Spruzzabile con intonacatrice
- Spessori fino a 10 mm

Dati del Prodotto

Aspetto/Colore Polvere bianca o grigia

Confezioni Imballi predosati da 25 kg

Conservazione negli imballi originali sigillati e in luoghi asciutti: 12 mesi

Dati tecnici

Tempo di maturazione 5 minuti

Tempo utile d'impiego ca. 4 ore (+20°C - 50% U.R.)

Spessore minimo 2 mm

Spessore massimo totale 10 mm

Tempo di attesa per la posa di piastrelle 24 - 36 ore (+23°C - 50% U.R.)

Resistenza a compressione a 3 gg	6 MPa		EN 13892-2
---	-------	--	------------

Resistenza a compressione a 28 gg	14 MPa	requisito ≥ 12 MPa	EN 13892-2
--	--------	--------------------	------------

Resistenza a flessione dopo 28 gg	4,5 MPa	requisito ≥ 4 MPa	EN 13892-2
--	---------	-------------------	------------



Condizioni di applicazione

Consumo ca. 1,4 - 1,5 kg di prodotto per m² e per mm di spessore

Preparazione del sottofondo

La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse.

Prima di procedere, se il sottofondo è molto assorbente, es. massetto o intonaco in sabbia e cemento, è necessario inumidirlo bene prima di rasare

Temperatura d'impiego tra +5°C e +35°C.

Istruzioni per l'Applicazione**Preparazione del prodotto**

SikaRep® Finish FP si impasta con 5 lt circa di acqua pulita per sacco da 25 Kg (20 ±1%) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. In condizioni di sottofondi particolarmente lisci quali pareti di calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato, utilizzare SikaRep® Finish FP impastandolo con una miscela di SikaLatex® e acqua in rapporto 1:1.

Si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min). poichè una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un attesa di 5 minuti rigirare brevemente il prodotto e cominciate l'applicazione.

Applicazione del prodotto

Stendere il prodotto con una spatola di acciaio liscia (americana) avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto, ricordarsi comunque che i fondi molto assorbenti, o in giornate di sole, questi dovranno essere bagnati a rifiuto con acqua per evitare che il rasante bruci e non aderisca bene.

Per spessori superiori a 5 mm non applicare SikaRep® Finish FP in una sola mano, ma farnedue a distanza di 4-6 h, questo assicurerà una perfetta adesione al supporto ed una migliore lavorazione.

Avvertenze

- Non applicare direttamente su pareti in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato. In tal caso utilizzare SikaRep® Finish FP impastandolo con una miscela di SikaLatex® e acqua in rapporto 1:1;
- Non applicare su supporti in metallo, pavimenti vinilici, legno o ceramica;
- Non applicare su strutture soggette ad umidità da risalita;
- Non applicare spessori superiori ai 10 mm;
- Non utilizzare del prodotto che sta indurendo, aggiungendo dell'acqua per ripristinarne la lavorabilità, ma fare un altro impasto;
- Non aggiungere niente al prodotto che non sia prescritto in questa scheda.

Norme di sicurezza**Precauzioni**

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Approvazioni / Certificazioni

Rasante cementizio tissotropico a spessore per interni e esterni di colore bianco o grigio per la preparazione dei sottofondi. **EN13813:2002** in classe CT-C12-F4 DoP n°. **02 03 04 01 001 0 000045 1026**
Sistema di certificazione tipo 4.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
www.sika.it - info@sika.it