

**Scheda Tecnica**  
 Edizione 30.01.14  
 Identification no.  
 02 03 04 01 001 0 000050  
 SikaRep® Finish G

## SikaRep® Finish G

Rasante con finitura liscia per interni

### Descrizione prodotto

Rasatura superficiale, monocomponente, per interni, con finitura liscia, di colore bianco per spessori fino a 3 mm.

### Campi di impiego

- Finitura a superficie liscia di intonaci di fondo tradizionale o premiscelati a base di calce e gesso, freschi o stagionati, in ambienti interni;
- Finitura a superficie liscia di intonaci a base calce e cemento, sufficientemente stagionati;
- Finitura a superficie liscia di blocchi in calcestruzzo cellulare;
- Blocchi in latero-gesso e cartongesso.

### Vantaggi

- Monocomponente
- Finitura liscia
- Spessori fino a 3 mm

### Dati del prodotto

**Aspetto/Colore** Polvere bianca a base di calce e gesso

**Confezione** imballi predosati da 20 kg

**Conservazione** negli imballi originali sigillati e in luoghi asciutti: 12 mesi

### Dati tecnici

**Diametro massimo aggregato** 0,1 mm

**Massa volumica apparente della polvere** ca. 850 kg/m<sup>3</sup>

**Acqua di impasto** 50%+-1%

**Massa volumica apparente della malta fresca** ca. 1650 kg/m<sup>3</sup> EN 1015-6

**Durata impasto** ca. 45 minuti (+20°C - 50% U.R.)

**Resistenza a compressione** 5 MPa EN 1510-11

**Spessore massimo per mano** ≤ 1,5 mm

**Spessore massimo totale** ≤ 3,0 mm



**Condizioni di applicazione**

**Consumo** ca. 0,9 kg di prodotto per m<sup>2</sup> e per mm di spessore

**Preparazione del sottofondo**

La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse. La finitura deve essere applicata su fondi asciutti o in ogni caso con umidità < 3%.

**Temperatura d'impiego**

tra +5°C e +35°C.

**Istruzioni per l'Applicazione****Preparazione del prodotto**

SikaRep® Finish G si impasta con 10 lt circa di acqua pulita per sacco da 20 Kg (50% ± 1%) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min).

**Applicazione del prodotto**

Stendere il prodotto con una spatola di acciaio liscia avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto. Si consiglia di applicare in due o più mani sino ad uno spessore massimo di 3 mm. Le mani successive devono essere applicate sulla precedente non ancora perfettamente asciutta. Per ottenere un aspetto della superficie madreperlato a specchio passare ripetutamente la spatola di acciaio liscia mantenuta umida con una spugna.

**Avvertenze**

- Non applicare in esterno, in ambienti umidi come cucine, bagni o locali interrati;
- Non applicare su pitture o supporti verniciati o inassorbenti. Per questa ultima casistica usare SikaRep® Finish Plus;
- Non applicare su strutture soggette ad umidità da risalita;
- Non applicare il prodotto con spessori superiori a quelli consentiti;
- Non aggiungere niente al prodotto che non sia prescritto in questa scheda.

**Norme di sicurezza****Precauzioni**

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

**Ecologia**

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

**Note legali**

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



**Sika Italia S.p.A.**

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119  
www.sika.it - info@sika.it