

Scheda Tecnica
 Edizione 10.01.14
 Identification no.
 02 03 04 01 001 0 000048
 SikaRep® Finish Plus

SikaRep® Finish Plus

Rasante con finitura ad effetto civile ad elevata adesione per interni ed esterni.

Descrizione prodotto

Rasatura superficiale, monocomponente, per interni ed esterni, con finitura a civile, ad elevata adesione, di colore bianco o grigio per spessori fino a 6 mm.

Campi di impiego

Per la regolarizzazione con finitura a civile di pareti interne ed esterne. SikaRep® Finish Plus può essere successivamente verniciato o rivestito con piastrelle.

Vantaggi

- Monocomponente
- Finitura "civile fine"
- Applicabile su vecchi rivestimenti plastici
- Basso assorbimento d'acqua
- Spessori fino a 6 mm
- Elevata capacità adesiva

Dati del prodotto

Aspetto/Colore Polvere bianca o grigia

Confezione imballi predosati da 25 kg

Conservazione negli imballi originali sigillati e in luoghi asciutti: 12 mesi

Dati tecnici

Diametro massimo aggregato 0,6 mm

Massa volumica apparente della polvere	Grigio ca. 1350 kg/m ³	Bianco ca. 1300 kg/m ³
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Acqua di impasto	Grigio 23 ± 1%	Bianco 24 ± 1%
-------------------------	-------------------	-------------------

Massa volumica apparente della malta fresca	Grigio ca. 1750 kg/m ³	Bianco ca. 1700 kg/m ³	EN 1015-6
--	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Durata impasto ca. 4 ore (+20°C - 50% U.R.)

Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 15 MPa	EN 1015-11
--	----------	------------

Adesione al cls a 28 gg	≥ 1 MPa tipo B	EN 1015-12
--------------------------------	----------------	------------

Spessore minimo consentito ≥ 1 mm

Spessore massimo totale 6 mm



Condizioni di applicazione

Consumo ca. 1,3 kg di prodotto per m² e per mm di spessore

Preparazione del sottofondo La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse.

Temperatura d'impiego tra +5°C e +35°C.

Istruzioni per l'Applicazione

Preparazione del prodotto SikaRep® Finish Plus si impasta con circa 6,0 L circa di acqua pulita per sacco da 25 Kg (23 ±1% grigio e 24 ±1% bianco) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min).

Applicazione del prodotto Stendere il prodotto con una spatola di acciaio liscia avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto, ricordarsi comunque che i fondi molto assorbenti, o in giornate di sole, questi dovranno essere bagnati a rifiuto con acqua per evitare che il rasante bruci e non aderisca bene. Applicare in due mani con un tempo di attesa tra la 1° e la 2° di circa 1 ora sino ad uno spessore massimo di 6 mm. Dopo una breve attesa, quando la superficie sarà furi polvere, rifinire con frattazzo di spugna inumidendo con acqua fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte. Nel caso si debbano realizzare spessori superiori a 4 mm o su supporti non omogenei, inserire nella prima mano la rete in fibra di vetro Sika® ThermoCoat 4.

Avvertenze

- Non applicare su supporti in gesso come intonaci a base gesso, blocchi in laterogesso. In questo caso utilizzare SikaRep® Finish-G;
- Non applicare su strutture soggette ad umidità da risalita;
- Non applicare spessori superiori ai 6 mm.
- Non aggiungere niente al prodotto che non sia prescritto in questa scheda.

Norme di sicurezza

Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =