

Scheda Tecnica
 Edizione 10.01.14
 Identification no.
 02 03 04 01 001 0 000047
 SikaRep® Finish

SikaRep® Finish

Rasante con finitura ad effetto civile per interni ed esterni.

Descrizione prodotto

Rasatura superficiale, monocomponente, per interni e esterni, con finitura a civile, di colore bianco o grigio per spessori fino a 3 mm.

Campi di impiego

Per la finitura a civile di intonaci di fondo tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento nuovi o stagionati, sia all'intero che in esterno.

Vantaggi

- monocomponente
- finitura "civile fine"
- ottima adesione anche su intonaci stagionati
- basso assorbimento d'acqua
- ottima traspirabilità

Dati del prodotto

Aspetto/Colore Polvere bianca o grigia

Confezione Imballi predosati da 25 kg

Conservazione Negli imballi originali sigillati e in luoghi asciutti: 12 mesi

Dati tecnici

Diametro massimo aggregato 0,6 mm

Massa volumica apparente della polvere	Grigio ca. 1380 kg/m ³	Bianco ca. 1390 kg/m ³
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Acqua di impasto	Grigio 26 ± 1%	Bianco 27 ± 1%
-------------------------	-------------------	-------------------

Massa volumica apparente della malta fresca	Grigio ca. 1730 kg/m ³	Bianco ca. 1780 kg/m ³	EN 1015-6
--	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Durata impasto ca. 4 ore (+20°C - 50% U.R.)

Resistenza a compressione a 28 gg	3 MPa	EN 1510-11
--	-------	------------

Spessore minimo consentito ≥ 1 mm

Spessore massimo per mano ≤ 2 mm



Condizioni di applicazione

Consumo ca. 1,3 kg di prodotto per m² e per mm di spessore

Preparazione del sottofondo La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse.

Temperatura d'impiego tra +5°C e +35°C.

Istruzioni per l'Applicazione

Preparazione del prodotto SikaRep® Finish si impasta con circa 6,5 lt circa di acqua pulita per sacco da 25 Kg (26 ±1% grigio e 27 ±1% bianco) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi.
Si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min).

Applicazione del prodotto Stendere il prodotto con una spatola di acciaio liscia avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto; ricordarsi comunque che i fondi molto assorbenti, o in giornate di sole, questi dovranno essere bagnati a rifiuto con acqua per evitare che il rasante bruci e non aderisca bene. Applicare in due mani con un tempo di attesa tra la 1° e la 2° di circa 1 ora sino ad uno spessore massimo di 3 mm.
Dopo una breve attesa, rifinire con frattazzo di spugna inumidendo con acqua fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte

Avvertenze

- Non applicare su calcestruzzo, pitture o supporti verniciati o inassorbenti. Per questa ultima casistica usare SikaRep® Finish Plus;
- Non applicare su supporti in gesso come pannelli o cartongesso. In questo caso utilizzare SikaRep® Finish-G;
- Non applicare su strutture soggette ad umidità da risalita;
- Non aggiungere niente al prodotto che non sia prescritto in questa scheda.

Norme di sicurezza

Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

