



EN 13956

1213-CPD-3915

Sarnafil® TS 77-20

Manto impermeabile sintetico

Descrizione Prodotto

Sarnafil® TS 77-20 (spessore 2,0 mm) è un manto sintetico, flessibile, per l'impermeabilizzazione di tetti, a base di poliolefine flessibili (FPO) di elevata qualità, contenente stabilizzatori alla luce ultravioletta, ritardante di fiamma, prodotto con armatura composita in rete di poliestere e fibra di vetro, secondo norma EN 13956.

Sarnafil® TS 77-20 è un manto impermeabile saldabile ad aria calda, resistente ai raggi UV, formulato per essere utilizzato in tutte le condizioni climatiche. Sarnafil® TS 77-20 è prodotto con armatura composita in rete di poliestere e fibra di vetro per garantire elevata resistenza e stabilità dimensionale. Sarnafil® TS 77-20 è utilizzato nei sistemi di fissaggio meccanico, in completa esposizione.

Sarnafil® TS 77-20 non ha sollecitazione interna durante la produzione e l'armatura è completamente incapsulata senza rischio di delaminazione o assorbimento di acqua. La stabilità dimensionale del Sarnafil® TS 77-20 è eccellente.

Impieghi

Manto impermeabile flessibile, resistente ai raggi UV, da applicare in completa esposizione, per impermeabilizzazione di:

- Coperture con sistema di fissaggio meccanico
- Colore RAL 9016 SR: incremento della riflettanza solare di coperture esistenti realizzate con manti Sarnafil® TS 77 e Sarnafil® TG 76 Felt

Caratteristiche / Vantaggi

- Resistenza alle sollecitazioni ambientali, inclusa l'esposizione permanente ai raggi UV
- Elevata flessibilità a freddo
- Nessuna sollecitazione interna al momento della produzione
- Elevata stabilità dimensionale
- Elevata resistenza agli impatti meccanici
- Eccellente saldabilità
- Nessun rischio di delaminazione o assorbimento d'acqua
- Compatibile con bitume invecchiato (sconsigliato per manto RAL 9016 SR)
- Colore RAL 9016 SR: eccellenti proprietà di riflettanza per la realizzazione di "Cool Roof" e per l'incremento della produttività di pannelli fotovoltaici bifacciali
- Riciclabile

Costruzioni



Certificazioni / Norme	<p>Sarnafil® TS 77-20 è formulato e prodotto per soddisfare le norme internazionali più riconosciute.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Manto sintetico per impermeabilizzazione di coperture conforme alla norma di prodotto EN 13956, certificato 1213-CPD-3915, e provvisto di marchiatura CE. ■ Reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1. ■ Esposizione al fuoco dall'esterno testato secondo norma ENV 1187 e classificato secondo norma EN 13501-5: B_{ROOF}(t1). ■ Certificazioni di Qualità Ufficiali e certificati Agreement. ■ Controllo ed approvazione da laboratori certificati. ■ Sistema di gestione per la qualità certificato secondo le norme EN ISO 9001/14001. 								
USGBC - GBC Italia Rating System LEED®	<p>Sarnafil® TS 77-20 RAL 9016 SR contribuisce al raggiungimento del Credito 7.2 "Effetto isola di calore - coperture", per la categoria Sostenibilità del Sito (SS). Indice SRI > 78, calcolato secondo norma ASTM E 1980-01.</p>								
Aspetto / Colori	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Superficie:</td> <td style="vertical-align: top;">liscia, opaca (beige e grigio) liscia, lucida (bianco traffico)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Colori:</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Faccia superiore:</td> <td style="vertical-align: top;">beige grigio (simile RAL 7040) bianco traffico (simile RAL 9016 SR) ad elevata riflettanza solare</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Faccia inferiore:</td> <td style="vertical-align: top;">nero</td> </tr> </table>	Superficie:	liscia, opaca (beige e grigio) liscia, lucida (bianco traffico)	Colori:		Faccia superiore:	beige grigio (simile RAL 7040) bianco traffico (simile RAL 9016 SR) ad elevata riflettanza solare	Faccia inferiore:	nero
Superficie:	liscia, opaca (beige e grigio) liscia, lucida (bianco traffico)								
Colori:									
Faccia superiore:	beige grigio (simile RAL 7040) bianco traffico (simile RAL 9016 SR) ad elevata riflettanza solare								
Faccia inferiore:	nero								
Imballaggio	<p>I rotoli standard di Sarnafil® TS 77-20 sono avvolti singolarmente in un foglio di polietilene blu.</p> <table border="0"> <tr> <td>Lunghezza rotolo:</td> <td>15,00 m</td> </tr> <tr> <td>Larghezza rotolo:</td> <td>2,00 m</td> </tr> <tr> <td>Peso rotolo:</td> <td>66,00 kg</td> </tr> </table>	Lunghezza rotolo:	15,00 m	Larghezza rotolo:	2,00 m	Peso rotolo:	66,00 kg		
Lunghezza rotolo:	15,00 m								
Larghezza rotolo:	2,00 m								
Peso rotolo:	66,00 kg								
Condizioni di immagazzinamento / Scadenza	<p>I rotoli devono essere conservati in posizione orizzontale su bancale e protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari, dalla pioggia e dalla neve. Non accatastare i bancali dei rotoli durante il trasporto o l'immagazzinamento. Il prodotto non ha scadenza se correttamente immagazzinato.</p>								

Dati Tecnici

Dichiarazione prodotto	EN 13956	
Difetti visibili	Conforme	EN 1850-2
Lunghezza	15 m (-0 % / +5 %)	EN 1848-2
Larghezza	2 m (-0,5 % / +1 %)	EN 1848-2
Rettilinearità	≤ 30 mm	EN 1848-2
Planarità	≤ 10 mm	EN 1848-2
Spessore	2,0 mm (-5 % / +10 %)	EN 1849-2
Massa areica	2,2 kg/m ² (-5 % / +10 %)	EN 1849-2
Tenuta all'acqua Impermeabilità	Conforme	EN 1928
Esposizione agli agenti chimici liquidi, acqua inclusa	Su richiesta	EN 1847
Esposizione al fuoco dall'esterno Parti 1 - 4	B _{ROOF} (t1) < 20°	ENV 1187 EN 13501-5
Reazione al fuoco	Classe E	EN ISO 11925-2 classificazione secondo EN 13501-1
Resistenza alla grandine (supporto rigido)	≥ 28 m/s	EN 13583
Resistenza alla grandine (supporto flessibile)	≥ 36 m/s	EN 13583
Resistenza al distacco delle giunzioni (saldature)	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2
Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature)	≥ 500 N/50 mm	EN 12317-2
Proprietà di trasmissione del vapore d'acqua	μ = 150.000	EN 1931
Resistenza a trazione, long.	≥ 1.000 N/50 mm	EN 12311-2
Resistenza a trazione, trasv.	≥ 900 N/50 mm	EN 12311-2
Allungamento a rottura, long.	≥ 13 %	EN 12311-2
Allungamento a rottura, trasv.	≥ 13 %	EN 12311-2

Resistenza all'urto (supporto rigido)	≥ 1.250 mm	EN 12691
Resistenza all'urto (supporto morbido)	≥ 1.500 mm	EN 12691
Resistenza al carico statico (supporto morbido)	≥ 20 kg	EN 12730
Resistenza al carico statico (supporto rigido)	≥ 20 kg	EN 12730
Resistenza alla lacerazione (longitudinale)	≥ 300 N	EN 12310-2
Resistenza alla lacerazione (trasversale)	≥ 300 N	EN 12310-2
Stabilità dimensionale (longitudinale)	≤ 0,2 %	EN 1107-2
Stabilità dimensionale (trasversale)	≤ 0,1 %	EN 1107-2
Flessibilità a freddo	≤ -40°C	EN 495-5
Invecchiamento artificiale, tramite esposizione combinata di lunga durata alle radiazioni UV, alla temperatura elevata e all'acqua	Conforme	EN 1297 (> 5000 h / grado 0)
Esposizione al bitume (compatibile con bitume invecchiato)	Conforme	EN 1548
Riflettanza CIGS RAL 9016 SR (iniziale)	95%	Riflettanza secondo norma EN 410 in relazione alla sensibilità CIGS
Riflettanza solare RAL 9016 SR (iniziale)	0,88	ASTM C 1549
Emittanza RAL 9016 SR (iniziale)	0,85	ASTM E 408, ASTM C 1371, altre
SRI (Solar Reflectance Index) RAL 9016 SR (iniziale)	111	ASTM E 1980
USGBC: LEED Rating RAL 9016 SR (iniziale) RAL 9016 bianco traffico (iniziale)	Contribuisce al raggiungimento del Credito 7.2 "Effetto isola di calore - coperture", per la categoria Sostenibilità del Sito (SS). Indice SRI > 78	ASTM E 1980-01

Tutti i valori relativi alle proprietà di riflettanza/emittanza si riferiscono al materiale nuovo.

Informazioni di sistema

Struttura del sistema

E' disponibile una vasta gamma di accessori, per esempio pezzi prefabbricati, bocchette di scarico, scarichi liberi e camminamenti pedonabili.

Prodotti ausiliari:

Sarnafil® TG 66
Strisce Sarnafil® TS 77
Lamiera Sarnafil® T
Sarnabar
Cordolo di saldatura Sarnafil® T
Sarnafil® T Prep / Set di pulizia
Sarnacol® T 660
Solvent T 660
Sarnafil® T Clean

Dettagli di applicazione

Qualità del supporto

La superficie del supporto deve essere uniforme, liscia, senza angoli e spigoli vivi, senza bave taglienti, ecc.

Il supporto deve essere compatibile con il manto, resistente ai solventi, pulito, asciutto, senza grasso e sporco. Le lamiere devono essere pulite con Solvent T 660 prima di applicarvi la colla.

Condizioni di applicazione / Limiti

Temperatura

L'utilizzo del manto Sarnafil® TS 77-20 è limitato in quelle zone geografiche dove la temperatura minima media mensile non scende al di sotto di -50 °C.

La temperatura ambiente massima permanente di esercizio non deve superare +50 °C.

Compatibilità

Sarnafil® TS 77-20 è compatibile con tutti gli isolanti termici e con gli strati di livellamento idonei per coperture. Non è richiesto uno strato di separazione aggiuntivo.

Possono verificarsi variazioni di colore sulla superficie del manto impermeabile nel caso di contatto diretto con bitume.

Nel caso in cui la stratigrafia esistente debba essere rimossa il Sarnafil® TS 77-20 può essere incollato direttamente sullo strato di barriera al vapore bituminosa di suddivisione e protezione del lavoro giornaliero.

Colore RAL 9016 SR: nel caso di applicazioni fotovoltaiche si consiglia di rimuovere il bitume prima di applicare il manto Sarnafil TS 77-20 RAL 9016 SR.

Norme di sicurezza	In funzione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n° 1907/2006 - articolo 31 e successive modifiche ed integrazioni, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza del prodotto per l'utilizzo, il trasporto e l'acquisto. Il prodotto non danneggia l'ambiente se utilizzato come specificato.
REACH	Il prodotto è un articolo ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili. Di conseguenza, non ci sono obblighi di registrazione per le sostanze in articoli ai sensi dell'Articolo 7.1 del Regolamento. Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency.
Precauzioni	Deve essere assicurato un adeguato ricambio d'aria quando si lavora (salda) in ambienti chiusi. Per l'installazione del manto RAL 9016 SR si raccomanda l'utilizzo di occhiali di protezione ai raggi UV.
Classificazione di trasporto	Il prodotto non è classificato come una sostanza pericolosa per il trasporto.
Note legali	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
Stabilimento di Como:
Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =