

Separol®-FV Plus

Disarmante chimico universale di alta qualità pronto all'uso per getti faccia a vista

Indicazioni generali

Descrizione

Separol®-FV Plus è un formulato a base sintetica esente da oli minerali a bassissima viscosità, ad azione chimico-fisica, che reagisce chimicamente con la pasta di cemento e crea una pellicola continua sulla superficie dei casseri assicurandone un facile disarmo. E' adatto a manufatti in cemento armato precompresso e non, maturati a temperatura ambiente o con vapore. Questo prodotto viene generalmente applicato tal quale a spruzzo, con sistemi manuali o impianti automatici.

Campi di impiego

Separol®-FV Plus assicura un agevole e sicuro disarmo dei casseri ed è particolarmente adatto per una rapida applicazione a spruzzo con pompa a zaino su casseforme orizzontali e verticali, per getti maturati naturalmente o a vapore. Separol®-FV Plus è il prodotto specifico per la realizzazione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo anche mediante l'impiego di cemento bianco e polistirolo. Separol®-FV Plus è idoneo per essere applicato su casseri di varia natura quali ad esempio quelli realizzati nei seguenti materiali:

- acciaio
- plastica
- legno piallato
- legno grezzo
- faesite
- polistirolo ad alta densità

Vantaggi

Separol®-FV Plus è un prodotto versatile, sicuro ed economico, che offre in particolare i seguenti vantaggi:

- agevole disarmo della cassaforma;
- assicura un'ottima finitura superficiale dei manufatti, uniforme, senza macchie e con riduzione delle bolle;
- impiegabile su ogni tipo di cassaforma, è idoneo per i più svariati campi di applicazione;
- pronto per l'uso, non richiede l'aggiunta di acqua o solventi
- protezione antiruggine delle casseforme
- non lascia residui sulle casseforme
- le superfici disarmate risultano esenti da residui antiadesivi

Test

Consultare l'Ufficio Tecnico

Caratteristiche

Base chimica

Sintetica (alchilarilderivato) contenente opportuni additivi di origine naturale

Aspetto

Liquido

Colore

Giallo

Tipo

Pronto all'uso

Confezioni

Bidoncini in plastica 10 L - fusti metallici da 205 L - megacupac da 1000 L

Durata di conservazione

ca. 9 mesi se stoccato nei contenitori originali integri a temperature comprese tra +5°C e +50°C



Dati tecnici

Densità a 20°C

0,87 kg/L

Consumo

1 L per circa 50 mq di superficie

Punto di infiammabilità

> 80°C (ASTM D93)

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Separol®-FV Plus è pronto per l'uso e deve essere applicato in spessore molto sottile, uniformemente distribuito sulle casseforme precedentemente pulite, a pennello o preferibilmente mediante spruzzatrice a zaino.

Si otterranno così i migliori risultati qualitativi ed un considerevole risparmio economico.

Le migliori rese si ottengono utilizzando ugelli atomizzatori per liquidi a bassa viscosità e per pressioni superiori a 4 Atm.

Avvertenze

Eliminare eventuali eccessi di prodotto presenti sulle casseforme.

Un eventuale viraggio del colore del prodotto nell'imballo nel tempo non pregiudica in alcun modo la qualità del prodotto.

Forti concentrazioni di vapore o nebbie di disarmante possono causare irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Si raccomanda pertanto di operare in ambienti ben aerati.

Misure di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =